

Industrial DuroGrit

Fremtidens UV-beskyttelse til dit udendørstræ

DuroGrit er en bæredygtig, træfiberforstærket og vandopløselig olie, der farver og beskytter alt udvendigt træværk med ét enkelt lag. Den patenterede FibreGrit-teknologi, hvor tilsatte træfibre giver olien dens unikke struktur, giver den perfekte kombination mellem et mættende og åndbart monocoat-system.

Takket være denne teknologi har produktet ikke blot fantastisk og langvarig UV-beskyttelse, sammenlignet med andre behandlingsprodukter til udendørstræ - det er også yderst holdbart og slidstærk.

Industriversionen er en tilpasset version af standard DuroGrit med anti-blokerende egenskaber. Forskellige harpikser og tilsætningsstoffer giver også en meget forkortet tørretid, så færdige plader kan pakkes meget hurtigere.

Industrial DuroGrit er beregnet til brug på vakuumbelægningsmaskiner eller sprøjtebelægningsmaskiner.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Velegnet til alle trætyper
- 0 % VOC (indeholder ikke flygtigt organiske opløsningsmidler)
- Plantebaseret
- Hurtigtørrende
- Bibeholder træets naturlige udseende og fornemmelse
- Vand- og smudsafvisende
- Langvarig UV- og vejrbeskyttelse takket være den unikke **FibreGrit-teknologi**
- Revner ikke og skaller ikke af
- Den åbne porestruktur gør det muligt for træet at ånde, og svulmen og krympning reduceres
- Kræver kun ét enkelt lag
- Ekstra holdbart
- Stærk mekanisk modstand (også velegnet til udendørsmøbler, terrasser osv.)
- Enkel pleje. Kræver ikke slibning!

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C (68 °F): flydende
- Lugt: olieagtig
- Tæthed: 0,9 - 1,1 kg/L
- VOC-indhold: 0 g/L
- Glansniveau: mat
- QUV: testet iht. standarden EN 927-6

TØRRETID	2 timer (20°C og 50 % RF) Kan tørres ved hjælp af en infrarød tunnel, maks. 55 °C
HÆRDETID	4 timer (20°C og 50 % RF)
OPLYSNINGER OM PÅFØRING	Til alle udendørs, lodrette og vandrette træoverflader (f. eks. terrasser, beklædning, havemøbler osv.)
FORVENTET DÆKNING	8 til 15 m ² /liter (sigte efter at påføre 60-100 gram/m ²) Vægten i gram afhænger meget af træsorten. Absorberende træsorter når hurtigt op på 100 g/m ² , tætte træsorter undertiden kun 60 gr/m ² . Hvis pladerne kommer tydeligt våde ud af sprøjtekammeret, er det okay. Hvis der opstår tørre pletter inden for et minut, så påfør lidt mere.
ARBEJDSTEMPERATUR	10 til 30 °C
FUGTIGHED TRÆ	Min 12% - Max 18%
LAGRING/TRANSPORT	5 til 25 °C
HOLDBARHED	24 måneder
RENGØRING AF VÆRKTØJ	Vand
BORTSKAFFELSE	Produktrester og tom emballage skal bortskaffes iht. til de lokale regler

The Salt Lakes Collection

› Farver



UNTREATED WOOD



SUTTON GREY



ATACAMA GREY




TUZ WHITE



UTAH PINK



SALINAS BLUE



SALT LAKE GREEN



RUBIO MONOCOAT GREEN

The Great Plains Collection

› Farver



UNTREATED WOOD



LIGHT SAND



PRAIRIE DUST



GRASSLAND BEIGE



FOXY BROWN



ROCKY UMBER



STEPPE LOOK



BISON BROWN



CHARRED BLACK



SADDLE BLACK

De viste farver på fyr er kun vejledende og kan variere. Vi anbefaler at lave en prøve på den valgte, afslebne trætype.

› Emballage



OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

Kontakt altid vores tekniske serviceteam før brug!

Produktet kan fortyndes med vand for at lette sprøjtningen. Husk dog, at den minimale dækning bør beregnes ud fra det faktiske ufortyndede produkt.

For minimal dækning skal træet være fuldstændigt fugtet med ufortyndet produkt.

Vakuumbelægningsmaskine

Følg producentens anvisninger for betjening af vakuumbelægningsmaskinen.

Trin 1: Bland Industrial DuroGrit godt (brug en stor håndmixer til dette).

Trin 2: Forbered mindst 10 liter, og lad maskinen pumpe den op.

Trin 3: Indstil maskinen med de korrekte parametre.

Trin 4: Lav nogle testbrædder og sammenlign med fremstillede prøver (bemærk: Bedøm først farven efter fuldstændig tørring). Når den tørrer, bliver farven mere gennemsigtig).

Trin 5: Brug en vægt til at kontrollere gramvægten (sig altid efter at påføre ca. 60-100 gram/m²).

› Tips & tricks

- Rør godt rundt før brug for at undgå at pigmenterne hænger sammen.
- Produktet kan om nødvendigt fortyndes med vand. Test altid først med det ufortyndede produkt. Hvis det er vanskeligt at sprøjte på maskinen, eller standardgramvægten er for høj, kan produktet fortyndes med vand. Husk at den endelige gramvægt så også skal være højere. Antag, at et bræt skal bruge 100 g/m², og du har fortyndet produktet 20 % med vand, så skal du påføre ca. 120 g/m² af dette fortyndede produkt. Fortyndet produkt vil have større sandsynlighed for at hænge sammen i beholderen, så brug det fortyndede produkt så hurtigt som muligt.
- Når produktet står stille, er det mere tyktflydende end når det er i bevægelse. Det gør produktet let at sprøjte, men drypper ikke efter sprøjtning. Fordi produktet ser mere tyktflydende ud i dåsen, tror nogle mennesker, at det ikke kan sprayes. I de fleste tilfælde kan det dog stadig sprøjtes fuldt ud.
- Med denne industrielle version vil pladerne klæbe betydeligt mindre, når de pakkes oven på hinanden. Ved en temperatur på 20°C (og 50 % RF) kan brædder stables allerede efter 2 timer. Den endelige blokeringsgrad afhænger af træsorten og det tryk, der påføres den. Vi kan dog ikke garantere, at de slet ikke vil klæbe sammen, men fuldstændig vedhæftning bør ikke forekomme. Hvis det er muligt, er den sikreste løsning at lægge en folie mellem brædderne.
- Tørringen kan også fremskyndes ved hjælp af en tørretunnel. Temperaturen bør dog ikke overstige 55 °C.
- Denne version er optimeret til sprøjtning. Manuel påføring med pensel eller rulle er ikke mulig.

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 25/06/2025. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com