

Open Time Extender

Per l'applicazione di DuroGrit in condizioni di caldo o sole

Si consiglia di diluire DuroGrit con Open Time Extender in caso di temperature elevate o in assenza di ombra. In questo modo si rallenta la fase di asciugatura del prodotto.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

> Caratteristiche specifiche

- Rallenta l'asciugatura di DuroGrit
- Da utilizzare in caso di temperature elevate (> 30°C) o quando non c'è ombra
- Rispetta l'ambiente: 0% COV
- Biodegradabile
- A base di materie prime rinnovabili del prodotto.

> Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C (68°F): Liquido
- Colore: giallo-ambrato
- Odore: caratteristico (odore lieve)
- Punto di infiammabilità: > 120 °C (ASTM D92)
- Punto d'accensione: > 250 °C
- pH: 5 – 8
- Densità ≈ 854 kg/m³ (20°C)
- 0% VOC
- Esente da etichetta CLP

> Confezione



Flacone 100 ml

Flacone 1L

> Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

> Istruzioni per l'uso

Aggiungere fino al 10% di Open Time Extender a DuroGrit quando si lavora al sole e in condizioni di caldo.

> Remarks

- Se si utilizza Open Time Extender quando non è necessario (ad esempio quando fa freddo o è nuvoloso), il tempo di polimerizzazione può risultare più lento. Potrebbero essere necessari fino a 1 o 2 giorni in più prima di poter posizionare un peso su una terrazza o un mobile. Se si tratta di rivestimenti solitamente questo non costituisce un problema.
- Non aggiungere mai più di un 10% di Open Time Extender a DuroGrit.

REMARK

L'aggiunta di Open Time Extender a DuroGrit non influenza in alcun modo il colore del DuroGrit.

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 29/02/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com