

WoodCream Industrial Diluent Concentrate

Protecting the natural beauty of wood

WoodCream Industrial Diluent Concentrate est un concentré développé pour adapter WoodCream aux lignes d'application industrielles. WoodCream Industrial Diluent Concentrate doit être dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:9.

INFORMATION DU PRODUIT


› Caractéristiques spécifiques

- Diminue la viscosité
- Diminue la mousse en récupérant les éclaboussures
- Empêche le dessèchement en récupérant les éclaboussures
- Améliore la circulation pour les pistolets manuels
- Diminue la teneur en solides

› Caractéristiques techniques

- État physique : liquide
- Couleur : légèrement opaque - jaune
- pH: 7,5
- Densité : 962,8 g/L

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

› Mode d'emploi

Industriel

WoodCream Industrial Diluent Concentrate peut être utilisé sur les machines industrielles suivantes : vacuum coater et spray coating.

Vacuum coater

Suivre les instructions du fabricant pour utiliser la « vacuum coater ».

WoodCream Industrial Diluent Concentrate doit être dilué **avec de l'eau** dans une proportion de 1:9 avant utilisation.

ÉTAPE 1. Bien mélanger WoodCream Industrial Diluent Concentrate.

ÉTAPE 2. Ajouter 1 unité de WoodCream Industrial Diluent Concentrate à 9 unités d'eau et bien mélanger.

ÉTAPE 3. Bien mélanger WoodCream.

ÉTAPE 4. Ajouter 1 unité du matériau dilué à 3 unités de WoodCream.

ÉTAPE 5. Mélanger afin d'obtenir une masse homogène.

Spray coating

WoodCream peut être pulvérisé avec un pistolet de pulvérisation Airmix. Le pistolet de pulvérisation ou plusieurs/d'autres pistolets peuvent être installés dans une cabine de pulvérisation munie d'un convoyeur étroit (une planche à la fois) ou dans une cabine de vaporisation munie d'un convoyeur large (plusieurs planches simultanément). L'installation doit être équipée de brosses nettoyantes, de préférence en nylon. En fonction de la taille de la buse de la pompe Airless, Rubio WoodCream doit être dilué avec Rubio WoodCream Industrial Diluent Concentrate entre 10 et 50%.

ÉTAPE 1. Bien mélanger WoodCream Industrial Diluent Concentrate.

ÉTAPE 2. Ajouter 1 unité de WoodCream Industrial Diluent Concentrate à 9 unités d'eau et bien mélanger.

ÉTAPE 3. Bien mélanger WoodCream.

ÉTAPE 4. Ajouter 1 unité du matériau dilué à 9 unités de WoodCream (ou au maximum 1 unité du matériau dilué avec 1 unité de WoodCream).

ÉTAPE 5. Mélanger afin d'obtenir une masse homogène.

REMARQUE

WoodCream Industrial Diluent Concentrate est un concentré et doit donc être dilué avec de l'eau avant utilisation.

› Produits liés



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubimonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 21/11/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com