

WoodCream Industrial Diluent Concentrate

Protecting the natural beauty of wood

WoodCream Industrial Diluent Concentrate is een concentraat ontwikkeld voor het finetunen van WoodCream op industriële coatinglijnen. WoodCream Industrial Diluent Concentrate dient verdund te worden met water tot een verhouding van 1 op 9.

PRODUCTINFORMATIE


› Specifieke kenmerken

- Verlaagt de viscositeit
- Vermindert het schuim door recuperatie van overspray
- Voorkomt uitdroging door recuperatie van overspray
- Verbetert de doorstroming voor handspuitpistolen
- Vermindert het vaste gehalte

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Kleur: licht opaak - geel
- pH: 7,5
- Densiteit: 962,8 g / L

› Verpakking



› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSinFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

> Gebruiksaanwijzing

Industrieel

WoodCream Industrial Diluent Concentrate kan gebruikt worden op de volgende industriële machines: vacuümcoater en spray coating.

Vacuüm coater

Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant voor het bedienen van de vacuümcoater. WoodCream Industrial Diluent Concentrate dient verdund te worden **met water** tot een verhouding van 1 op 9.

STAP 1. Roer WoodCream Industrial Diluent Concentrate goed op.

STAP 2. Voeg 1 deel WoodCream Industrial Diluent Concentrate toe aan 9 delen water en meng dit goed.

STAP 3. Mix WoodCream goed op.

STAP 4. Voeg 1 deel van het verdunde materiaal toe aan 3 delen WoodCream.

STAP 5. Mix tot een homogene massa.

Spray coating

WoodCream is verspuitbaar met een airmix spuitpistool. Het spuitpistool of meerdere/andere pistolen kunnen worden geïnstalleerd in een spuitcabine met smalle transportband (één plank tegelijk) of een spuitcabine met brede transportband (meerdere planken tegelijk). De installatie dient voorzien te zijn van bij voorkeur nylon poetsborstels. Afhankelijk van de grootte van de sproeier van de airless pomp moet WoodCream worden verdund met WoodCream Industrial Diluent Concentrate tussen 10 en 50%.

STAP 1. Roer WoodCream Industrial Diluent Concentrate goed op.

STAP 2. Voeg 1 deel WoodCream Industrial Diluent Concentrate toe aan 9 delen water en meng dit goed.

STAP 3. Mix WoodCream goed op.

STAP 4. Voeg 1 deel van het verdunde materiaal toe aan 9 delen WoodCream (of maximaal 1 deel van het verdunde materiaal met 1 deel Rubio WoodCream).

STAP 5. Mix tot een homogene massa.

OPMERKING

WoodCream Industrial Diluent Concentrate is een concentraat en dient daarom verdund te worden met water voor gebruik.

› Gerelateerde producten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 21/11/2025. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com